

Knauf Insulation LDS Primer

Haftgrundierung für LDS Klebebänder und LDS Dichtkleber

Produktbeschreibung

Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis; Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.

Geeignete Untergründe

Holz, Holzweichfaser- und Holzwerkstoffplatten, zementgebundene Holzwerkstoffplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putz, Mauerwerk, Beton und PVC-Rohre.

Untergrundbeschaffenheit

Die Untergründe müssen trocken, sauber, und tragfähig sein. Staub, Sägespäne, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Bei überfrorenen und vereisten Untergründen ist eine Grundierung nicht möglich.

Anwendung

Zur Erzielung einer optimalen Haftung, den LDS Primer vor Anbringen der LDS Klebebänder gut antrocknen lassen (der LDS Primer muss sich trocken anfühlen). Die Trocknung dauert je nach Temperaturbedingungen ca. 30 bis 60 Minuten.

Vor Gebrauch Untergrund reinigen, Dose gut schütteln, LDS Primer deckend auftragen.

Reichweite bei einer Auftragsbreite von 100 mm: ca. 25 bis 30 lfdm

Gewährleistung: Knauf Insulation erteilt eine Produktgewährleistung auf die zugesicherten Eigenschaften für den Zeitraum von 5 Jahren. Für nachfolgend genannte Umstände muss die Gewährleistung ausgeschlossen werden. Bei vom Datenblatt abweichender Verwendung; Einsatz im Schwimmbad- und Saunabau, direkte Exposition in Feuchträumen; bei mechanischer Beanspruchung der Verklebung (u. a. Auftreten von Zug- und Scherkräften); bei unzureichendem Gefügezusammenhalt der verwendeten Bahnen und anderer Klebeuntergründe (Kohäsionsversagen); bei klebstoffabweisenden (u. a. chemischen) Reaktionen zwischen Produkt und Klebeuntergrund.

Knauf Insulation LDS Primer

Technische Daten

Eigenschaft	
Basis	Kunststoffdispersion auf Basis von Vinylcopolymeren
Farbe	weiß, nach Trocknung transparent
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
Antrocknungszeit	ca. 30 bis 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis + 60°C
Lagerfähigkeit	frostfrei bei + 5°C bis + 25 °C
Haltbarkeit	ungeöffnetes Gebinde mind. 18 Monate, kühl und trocken

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck. Stand: 03/2014 DJ

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 8571 40-0
Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de